



LS103 (29103) SYNTOPRIMER


 1000 ml +
 200-400 ml

 20-25" DIN 4
 bei 20° C

 Ø1.4-1.8 mm
 4 Atm
 Spritzgänge:
 2-3

 Lufttrocknung bei 20°C
 Klebefrei-bearbeitbar:
 60 Minuten
 Durchtrocknung:
 24 Stunden

BESCHREIBUNG

Schnelltrocknende chromatfreie Kunstharzgrundierung.

ANWENDUNGSGEBIET

Antikorrosiver Primer auf Stahl im Allgemeinen: Landmaschinen, Baumaschinen, Industriearbeiten.

EIGENSCHAFTEN

- Schnelle Trocknung.
- Gute Haftung auf Stahlblech.
- Gutes Füllvermögen.

VORBEHANDLUNG DES UNTERGRUNDES

Schwarzes Stahlblech: Mikrosandstrahlen, schleifen.

Stahlblech: sorgfältig mit 00695 SILICONE REMOVER SLOW entfetten und schleifen oder sandstrahlen.

Alte Lackierungen: auf lösemittellösliche Lacke nicht überlackieren.

VERARBEITUNG

Spritzverarbeitung.

Mischungsverhältnis:

LS103 SYNTOPRIMER (aus Binder 29103 gemischt)

00824 (Slow) -00825 (Standard) LECHSYS UNIVERSAL THINNER (Verdünner) oder

00552 LECHLEROID L THINNER

Gewicht und Volumen

1000 Teile

200 - 400 Teile

Spritzviskosität bei 20°C: 20 - 25" DIN 4

Ø Spritzdüse: 1.4 – 1.8 mm

Spritzdruck: 4 Atm

Spritzgänge: 2-3

Empfohlene Schichtdicke: 60 - 80 µ

Ergiebigkeitswert (theoretische Werte) : 1 L Mischung = 5,5 m² bei 75 µ

1 Kg Mischung = 4,5 m² bei 75 µ

V.O.C. des spritzfertigen Produktes: ~ 610 g/l

TROCKNUNG

Lufttrocknung bei 20°C

Staubfrei: 10-15 Min.

Klebefrei- bearbeitbar: 60 Min.

Durchtrocknung: 24 Stunden

EMPFOHLENE ÜBERLACKIERUNGEN

- PU Lacke (ISOLACK)
 - Kunstharzlacke (SYNTOLACK)
 - Nitrolacke (NITRON), wenn der SYNTOPRIMER durchgetrocknet ist
-

BEMERKUNGEN

Das Produkt ist blei- und chromatfrei. Beim Abtönen dieser Grundierung einen Zusatz von Basisfarben 29011, 29012 und 29026 vermeiden.

Rezepturen für Untergründe sind im LECHLER EXPLORER / MAP unter SOTTOTINTE-UNDERCOATS zu finden. Farbton aus der entsprechenden Farbkarte wählen.

TECHNISCHES M.B. NR. 0355-D

STAND 04/2016

Die vorliegenden Informationen sind das Ergebnis streng überwachter Versuchsreihen und drücken unser Wissen nach neuesten Stand aus. Diese Angaben sind im übrigen nur als reine Informationen zu sehen. Weder verpflichten sie unsere Gesellschaft noch können sie Anlass zu Reklamationen irgendwelcher Art sein. Dies gilt auch in Anbetracht der Tatsache, daß sich die jeweiligen Anwendungsbedingungen unserer Kontrolle entziehen.