


LS925 (29925) 2K HELM BASECOAT



1000 ml +
150 ml +
400 ml

Topfzeit bei 20°C:
4 Stunden



Ø1.2 mm
3.5-4 Atm
Gänge: 2-3



Lufttrocknung bei
20°C :
15-20'
60° 60°C

BESCHREIBUNG

2K Mattbasislack für Uni-, Metallic- und Mica-Lackierungen, mit Acryklarlack zu überziehen.

ANWENDUNGSGEBIET

Direkte Lackierung von Helmen und allgemeinen Untergründen aus PC (Polycarbonat) ABS, und passend gefüllertem PRFV (Fiberglas).

EIGENSCHAFTEN

- Leichte Verarbeitung
- Schnelle Trocknung
- Gute Füllkraft und Abdeckung
- Er kann mit Abziehbildern (DECAL) dekoriert werden
- Ausgezeichnete Lichtbeständigkeit
- Mit traditionellen, U.V.- und SOFT-touch Klarlacken überlackierbar

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

ABS, PC: Entfettung mit 00617 PLASTIC CLEANER oder mit geeigneten oberflächenaktiven Stoffen. Entstaubung und Blasen mit entionisierter Luft.

PRFV: geeignete Füller.

VERARBEITUNG

Spritzen.

Mischungsverhältnis:

LS925 2K HELM BASECOAT (aus Binder 29925 gemischt)
29342 LECHSYS ISOLACK HARDENER (Härter) oder
31306 INDURITORE PA (Härter) oder
29360 INDURITORE NG1 (Härter)
00622 DILUENTE AB/CM (Verdüner) oder
00527 PC THINNER

Gewicht / Volumen

1000 Teile
150 Teile

400 Teile

Topfzeit bei 20°C : 4 Stunden
Spritzviskosität : 16-18" FB4
Ø Spritzdüse: 1.2 mm
Luftdruck: 3.5- 4 Atm
Anzahl der Gänge: 2 -3



Zwischenzeit zwischen den Gängen : 5 –10 Min.
Empfohlene Schichtdicke: 25-30 μ
Anwendungsbedingungen : 20-25°C 50-70% relative Feuchtigkeit
Theoretische Ergiebigkeit: 1 Kg Mischung: 9 m² bei 30 μ
V.O.C. des spritzfertigen Produktes = 650 g/l

TROCKNUNG

Abluftzeit: 15-20'
Ofentrocknung: 60' bei 60°C
Maximalzeitgrenze: 72 Stunden nach Ofentrocknung bei 60°C

EMPFOHLENE ÜBERLACKIERUNGEN

Er kann mit Abziehbildern (DECAL), überlackiert mit 2K Acrylklarlacken und U.V. Klarlacken, dekoriert werden.
Auch mit Klarlack 31575 SOFT CLEAR MATT TH überlackierbar.

TECHNISCHES MB NR. 0587-D
STAND 11/2019

Die vorliegenden Informationen sind das Ergebnis streng überwachter Versuchsreihen und drücken unser Wissen nach neuesten Stand aus. Diese Angaben sind im Übrigen nur als reine Informationen zu sehen. Weder verpflichten sie unsere Gesellschaft noch können sie Anlass zu Reklamationen irgendwelcher Art sein. Dies gilt auch in Anbetracht der Tatsache, dass sich die jeweiligen Anwendungsbedingungen unserer Kontrolle entziehen.