LS949 (29949)
1K PLASTICGRIP



1000 g +
1000 g



16-18" FB 4
bei 20°C

Ø 1.2/1.4 mm
Nr. Gänge: 2
Luftdruck: 3,5/4,0 Atm

Lufttrocknung bei 20°C
Grifffest: 15 Min.
Durchtrocknung: 6 Std

Ofentrocknung:
30 Min. bei 60°C

BESCHREIBUNG

1K glänzender/halbglänzender Decklack mit direkter Haftung auf ABS und anderen Kunststoffuntergründen.

ANWENDUNGSGEBIET

Lackierung von allgemeinen Industrie-Erzeugnissen, Komponenten und Teilen des Habitat-Bereiches hinsichtlich Beleuchtungstechnik, Haushaltsgeräte, elektronischer und instrumentaler Geräte (Videoprojektoren, Lautsprecher, usw.), Hauszubehöre, bei denen bedingte Chemikalienbeständigkeit und ein einfacher Lackiervorgang (1K) sowie schnelle Trocknung gefordert werden.

EIGENSCHAFTEN

- Gutes Farbdeckvermögen
- Optimale Haftung auf ABS (eine Haftungsvorprüfung wird empfohlen)
- Bedingte Chemikalienbeständigkeit
- Gute mechanische Beständigkeit
- Schnelle Trocknung
- Gleichmäßig halbglänzendes/glänzendes Erscheinungsbild, 40-60 Gloss gemäß der erzielten Farbe
- Gute Licht und Wetterbeständigkeit
- Verfügbare Farbtöne für **Innenbeschichtungen:**
  - RAL 841 GL (Uni-Farbtöne)
  - RAL 840 HR (Fluo-Mika-Metallic-Farbtöne)
  - MASTER CHROMA EFFECT
  - TINTE BASE- BASE COLORS (Farbfächer Lechsys Effect Basisfarben)
  - NCS
  - CUBE EFFECTS

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

Direkte Haftung auf ABS Untergründen nach Entfettung und Reinigung mit 00617 PLASTIC CLEANER.
Auf Untergründen unterschiedlicher Beschaffenheit spezifische Primer anwenden.

FARBVORBEREITUNG

Die Farbrezeptur Lechsys Effect in der Software Lechler Explorer oder Lechler MAP auswählen, den Farbton erstellen und sorgfältig aufrühren.

VERARBEITUNG

Spritzapplikation oder mit ES-System.

Mischungsverhältnis: **Gewicht / Volumen**

LS949 1K PLASTICGRIP (aus Binder 29949 gemischt)	1000 Teile
00527 PC THINNER (Verdünner)	1000 Teile

Spritzviskosität bei 20°C: 16-18'' FORD Becher 4
Ø Spritzdüse: 1,2 / 1,4 mm
Luftdruck: 3,5 / 4,0 Atm
Anzahl der Gänge: 2
Empfohlene Schichtdicke: 15-25 µ
Theoretische Ergiebigkeit: 1 Kg Mischung = 5,7 m² bei 25 µ
1 L Mischung = 5,4 m² bei 25 µ
V.O.C. (durchschnittlich) spritzfertige Mischung: 750-770 g/l

TROCKNUNG

Lufttrocknung bei 20°C
Grifffest: 15 Min.
Durchtrocknung: 6 Std

Ofentrocknung
Ablüftzeit: 5-10 Minuten bei 20°C
Einbrennen: 30 Minuten bei 60°C

TECHNISCHES MB NR. 0699-D
STAND 01/2017

Die vorliegenden Informationen sind das Ergebnis streng überwachter Versuchsreihen und drücken unser Wissen nach neuesten Stand aus. Diese Angaben sind im Übrigen nur als reine Informationen zu sehen. Weder verpflichten sie unsere Gesellschaft noch können sie Anlass zu Reklamationen irgendwelcher Art sein. Dies gilt auch in Anbetracht der Tatsache, dass sich die jeweiligen Anwendungsbedingungen unserer Kontrolle entziehen.