FÜLLER



04702 - 04706 - 04710 MACROFAN HS HIGHFILLER





HS /Linie MH100: 1000 ml + 250 ml + 150-250 ml



20-25" DIN4 a 20° C



Ø 1,5-1,7 mm Nr. Gänge: 2-3



Isolierend: 60-100 μ Füllend: 120-180 μ



Schleifbar

2-5 Std. bei 20°C oder 15-30 Min. bei 60° C



Flash off: 5-6 Min Max. Leistung: 10-15 Min.

ULTRA HS: 1000 g + 130 g + 100-200 g Topfzeit bei 20°C:

BESCHREIBUNG

HS Isolier/Füllgrundierungen in drei Farbtönen 04702 White (Weiß), 04706 Light Grey (Hellgrau) und 04710 Dark Grey (Dunkelgrau) verfügbar.

ANWENDUNGSGEBIET

Isolier- und Füllgrundierung für alle Arbeiten im Karosseriebereich im Trocken-auf-Trocken-Verfahren.

EIGENSCHAFTEN

- Schnelle Trocknung
- Ausgezeichnete Schleifbarkeit
- Ausgezeichnetes Füllvermögen
- Gutes Isoliervermögen, niedrige Decklackabsorption
- Gute Haftung auf verzinktem Stahlblech
- · Füller in jedem beliebigen Grauton erzielbar, somit wird die Decklackdeckung erhöht und die Autohersteller-Originaltöne des Füllers können nachgestellt werden.

VORBEHANDLUNG DES UNTERGRUNDES

Polyester Spachtel: Mit Schleifpapier P120-180-240 schleifen und mit 00695 SILICONE REMOVER SLOW entfetten.

Stahlblech, **verzinktes Blech**, **Aluminium**: Auf Stahl das Produkt 04318 FIX-O-DUR EC oder 05720 MONOPRIMER (1-2 Gänge) auftragen. Auf Originalteile aus verzinktem Stahlblech oder aus Aluminium hat dieser Füller eine gute direkte Haftung; trotzdem empfiehlt es sich 04318 oder 05720 auf große Oberfläche aufzutragen.

Alte Lackierungen und neue Blechteile mit Kataphorese grundiert: Schleifen und mit 00665 HYDROCLEANER SLOW / 00699 HYDROCLEANER entfetten. Die Verwendung auf thermoplastischen oder lösemittelempfindlichen alten Lackierungen ist zu vermeiden.

Kunststoffe (Pkw-Bereich): Mit MACO MACROFAN 1K PLASTIC COLOR PRIMER oder 04363 UNIVERSALPLAST vorgrundieren.

Bei flexiblen Untergründen den Weichmacher 09760 (max. 10%) dem Füller zusetzen (siehe TMB Nr. 0281). SMC – GFK: Mit Schleifpapier P120-180-240 schleifen und mit 00695 SILICONE REMOVER SLOW entfetten.

VERARBEITUNG

Bei der Füllervermischung kann man alle beliebigen Grautöne erzielen.

z. B.: Bei Beachtung der unten angegebenen Mischungsverhältnisse werden ungefähr die folgenden grauen Farbtöne erzielt.

	Schwarz	Grau 4	Grau 3	Hellgrau	Grau 2	Grau 1	Weiß
04710	100	65	40		10	3	
04706				100			
04702		35	60		90	97	100

Spritzverarbeitung mit konventioneller Spritzpistole oder HVLP.

	T: 20-35°C	T: 15-25°C	Spot Repairs T: 15-25°C
HÄRTER	00379-MH400-MH100-MH110	00362-MH115	00174-MH415-MH120
Topfzeit bei 20 °C	2 Std	1 Std	30 Min.

Mischungsverhältnis:

Füllend	Härter HS / UHS		Härter ULTRA HS	
MACROFAN HS HIGHFILLER (04702-04706-04710)	1000 g	1000 ml	1000 g	
00362-00379 HS HARDENER oder	160 g	250 ml		Mischungsverhältnis
MH100-110 MACROFAN UHS HARDENER				in Volumen wird
MH400 MACROFAN ULTRA HS HARDENER			130 g	nicht empfohlen
00740-00741-00742-00755 AUTOREF. THINNERS	100-150 g	150-250 ml	100-200 g	

Spot-Repairs	Härter HS / UHS		Härter ULTRA HS	
MACROFAN HS HIGHFILLER (04702-04706-04710)	1000 g	1000 ml	1000 g	
00174 HS HARDENER EXTRA SPEEDY oder	160 g	250 ml		Mischungsverhältnis
MH115-MH120 MACROFAN UHS HARDENER				in Volumen wird
MH415 MACROFAN ULTRA HS SPOT REPAIRS			130 g	nicht empfohlen
00740-00741-00742-00755 AUTOREF. THINNERS	100-150 g	150-250 ml	100-200 g	

Spritzviskosität bei 20 °C: 20-25" DIN 4

Ø konventionelle Düse und HVLP: 1,5-1,7 mm; Spritzdruck: gemäß den Angaben der Pistolenhersteller

Gänge: füllend 2-3 Gänge; isolierend 2 Gänge Abdunstzeit zwischen den Gängen: 5-8 Min.

Empfohlene Schichtdicke: füllend 120-180 μ ; isolierend 60-100 μ

Ergiebigkeit (theoretischer Wert): 1 Kg Mischung = 5.9 m^2 bei 50μ ; 1Lt Mischung = 7.5 m^2 bei 50μ

DIR 2004/42/CE: Grundierungen IIB/c – VOC spritzfertig 540 g/l Die spritzfertigen Produkte haben höchstens einen VOC-Gehalt von 540 g/l

TROCKNUNG

HÄRTER	00362-00379 oder MH4	00174 oder MH415-MH115-120		
Lufttrocknung bei 20°C (Objekttemperatur):	Isolierend	Füllend	Isolierend	Füllend
Klebefrei	40 Min	20 Min.	Nicht	
Schleifbar	4 Std.	5 Std.	2 Std.	empfohlen
Ofentrocknung bei 60 °C (Ol	ojekttemperatur):			
Schleifbar	30 Min.		15 Min.	
IR Lampen (Kurzwellen):	•		•	
Abdunstung	5-6 M			
Max. Leistung	10-15 Min.		Nicht empfohlen	
Abstand	80 cn	n.		

SCHLEIFEN

Einschicht-Decklackierungen

Zweischicht-Decklackierungen

Trockenschleifen mit P320 (Orbitalbewegung)

Trockenschleifen mit P400 (Orbitalbewegung)

Nassschleifen mit P500 Nassschleifen mit P600-800

EMPFOHLENE ÜBERLACKIERUNGEN

MACROFAN HS TOPCOAT oder HYDROFAN / BSB + Klarlacke der Lechler Refinish-Produktreihe

TECHNISCHES M.B. NR. 0547-D STAND 01/2017

Die vorliegenden Informationen sind das Ergebnis streng überwachter Versuchsreihen und drücken unser Wissen nach neuesten Stand aus. Diese Angaben sind im übrigen nur als reine Informationen zu sehen. Weder verpflichten sie unsere Gesellschaft noch können sie Anlass zu Reklamationen irgendwelcher Art sein. Dies gilt auch in Anbetracht der Tatsache, daß sich die jeweiligen Anwendungsbedingungen unserer Kontrolle entziehen.